



TR VALTTI OPAQUE (VINHA) OPAK YARI MAT SU BAZLI DIŐ CEPHE AHŐAP BOYASI

Opak, yarı mat,, UV ve küf korumalı, esnek ahőap boyası.

KULLANIM ALANLARI:

Dıő cephe paneller, kapı, pencere, kolon, kiriő, it, parmaklık, kulübe, bahe mobilyası...
Daha önceden alkyde boya yada renklendirici uygulanmış yüzeylerde uygundur.



UYGULAMA DETAYLARI

| | |
|-------------------------|--|
| Renk Kartelası | Tikkurila Opaque dıő cephe renk kartelası, RAL, NCS |
| Parlaklık | Yarı Mat |
| Baz | VVA-VC |
| Kaplama gücü | 8- 10 m ² /l İőlenmiş yüzeylerde (tek kat) 4- 8 m ² /l Ham yüzeylerde (tek Kat) |
| Teneke boyutu | 0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.- 18lt. |
| Uygulama | Fıra, Sprey |
| İnceltici | Su |
| Katı madde oranı | Ortalama %37 (renk seimine göre farklılık gösterir) |
| Yoğunluk | 1.2 kg/ lt, ISO 2811 |
| Ürün Kodu | 300 6302 serisi |
| Depolama | Ürünü dondan koruyunuz. |

Uygulama Koőulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneő ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz. Katlar arası uygulama 6 saattir. Yağlı ve nemli ahőaplarda kuruma gecikebilir.

Hazırlık

Yalın ahşap yüzeyler:

Yüzeyi kir ve yağdan arındırınız. Budakları ve reçinli bölgeleri Tikkurila Knotting Lacquer ile kapatınız. Ham ahşap yüzeyde Valtti Priiming Oil astarını kullanınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcağ şekilde dikkatlice karıştırınız. Ahşabın lifleri yönünde 2-3 kat uygulama yapınız..

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Kullanılan malzeme su ile temizlenebilir.

EU VOC 2004/42/EC-limit value:

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı (cat A/e) 130g/l(2010)

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.