



ÜRÜN DATA SHEET

12.07.2016

REF.

(Previous date 06.08.2015)

1 (2)

Otex AKVA Su Bazlı Geçiş Astarı



TÜRÜ


Tam-mat ,hızlı kuruyan özel reçineli su bazlı hızlı kuruyan geçiş astarı.

UYGUNLUK

Yeni ve önceden uygulama yapılmış ahşap, panel, alçıpan ve fiber yüzeylerde astar amaçlı kullanılır. Cam, cam elyafı, çini, fayans, PVC, alüminyum, çinko gibi malzemelere ayrıca önceden alkyd ve catalytic boyanmış yüzeylerde uygundur. Nitroselüloz vernik uygulama yapılacak alanlar için uygun değildir.

Alkyde, catalytic ve PU boyanmış mobilya, kapı, duvar ve iç-dış mekan pencere çerçeveleri için uygundur.

TEKNİK DATA



Renk Kartelası Tikkurila Symphony (2436) renk kartelası, RAL, NCS

Parlaklık Tam Mat

Baz AP

Yapı emisyon sertifikası M1

MED Sertifikası VTT-C-11200-15-14 B-module Tikkurila Otex Akva

Kaplama gücü Yaklaşık 6-8 m2/l.

Teneke boyutu 0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.

İnceltici Su

Uygulama Metodu Fırça, rulo, sprej.
Havasız sprej için önerilen meme kalınlığı 0.013" - 0.015" ,
İnceltme: hacmen %0 - 5

Kuruma süresi
(23°C ve %50 nemli ortamda) Toz kuruluğu 1 saat sonra oluşur.
Yeni kat ve zımpara için 2 saat beklenmesi gerekir.

Katı madde oranı	Ortalama %35
Yoğunluk	1.3 kg/ lt, ISO 2811
Ürün Kodu	43V 6001 serisi

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +8 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır.

Hazırlık

Yeni uygulamada:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Ham ahlaftaki reçine odalarını OKSALLAKKA ile vernikleyiniz. Diğer yüzeylerde gerekli ise Maalipesu ile temislik işlemi yapınız. Zımpara ile yüzey hazırlığını yapınız ve tozu temizleyiniz

Önceden uygulama yapılmış yüzeylerde:

Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Eski boya ve cilayı spatula ile kazıyınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız. Zımpara ile yüzey hazırlığını yapınız ve tozu temizleyiniz.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcağı şekilde dikkatlice karıştırınız. Gerekli ise su ile inceltme yapılabilir. Uygulama fırça, rulo ve sprey ile yapılabilir. Yüzeyde en iyi tutunmayı sentetik fırça ile sağlayabilirsiniz. Geniş yüzeylerde önce rulo daha sonra fırça kullanabilirsiniz.

Uygulama Sonrası Yüzey Bakımı

1 ay kuruma süresi tamamlanmış yüzeylerde (pH 6 - 8) derecesinde temizleme ürünleri kullanılır. Daha kirli yüzeylerde (pH 8 - 10) derecesinde temizleme yapılır. Uygulamalar fırça, bez ve sünger ile yapılır. Temizleme sonrası yüzey durulanmalı ve kurutulmalıdır. Ürünler tam kurumayı 1 ay sonra tamamlar. Daha önce yapılması gerekli olan durumlarda hafif nemli bez kullanılmalıdır.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su ile temizleme yapılabilir.

EU VOC

2004/42/EC-limit değeri (cat A/i) 140g/l (2010). Otex AKVA contains VOC max. 140g/l.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.

Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one and 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction. Wear protective