

## Valtti Akvabase Priming Oil Su Bazlı Astar



### TÜRÜ

Dış cephe ahşap yüzeyler için su bazlı empenye astar.

### UYGUNLUK

Tüm dış cephe ahşap yüzeylerde boya yada vernik uygulaması öncesi için uygun astar. Valtti Base UV koruması olmadığından ötürü uygulama sonrası mutlaka renkli vernik uygulanmalıdır.

### TEKNİK DATA



<b>Renk Kartelası</b>	Renksiz. Gerekli ise 337F kosunda ahşap rengi verilebilir.
<b>Kaplama gücü</b>	8- 10 m2/l İşlenmiş yüzeylerde (tek kat) 4- 6 m2/l Ham yüzeylerde (tek Kat)
<b>Teneke boyutu</b>	0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.
<b>İnceltici</b>	Su
<b>Uygulama Metodu</b>	Fırça, daldırma, sprey.
<b>Ürün Kodu</b>	0050 3500 serisi
<b>Kuruma süresi</b> (23°C ve %50 nemli ortamda)	Dokunma kuruluğu 30 dakika sonra oluşur. Yeni kat için 24 saat beklenmesi gerekir.
<b>Katı madde oranı</b>	Ortalama %9.6
<b>Yoğunluk</b>	1.0 kg/ lt, ISO 2811

## UYGULAMA DETAYLARI

### Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

### Hazırlık

#### Yalın ahşap yüzeyler:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Gerekli ise yüzeyi tiner ile siliniz.

### Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcağ şekilde dikkatlice karıştırınız. Yüzeyin durumuna göre Valti Akvabase ile 2 kat uygulama yapabilirsiniz. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara yapınız.

### ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilir.

### EU VOC

#### 2004/42/EC-limit değeri

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 30 gr/lt'dir (2010).

### SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.