

Valtti Color- Dış Cephe Ahşap Verniği



TÜRÜ

Yüzey yapmayan dış mekan ahşap verniği.


UYGUNLUK

Valtti Color ahşabın tüm doğallığını suya dayanımı, elastik yapısı, dayanıklılığı ve küf engelleyici özelliğiyle, UV filtresi ve antibakteriyel yapısı ile uzun süre korur. Kütük kullanımı için emilimi ve küf koruma özelliği ile uygundur.

KULLANIM ALANLARI

Yeni yada önceden boyalı ahşap yüzeylere, ahşap panellerde, kütük yapılarında, kapı, pencere, güneşlik, çita ve bahçe mobilyaları için uygundur.

TEKNİK DATA



Renk Kartelası	Tikkurila Yarı Transparan dış cephe renk kartelası
Parlaklık	Yok
Baz	EC
Kaplama gücü	8- 12 m ² /l İşlenmiş yüzeylerde (tek kat) 4- 8 m ² /l Ham yüzeylerde (tek Kat)
Teneke boyutu	0.225lt.- 0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.- 18lt.
İnceltici	Tiner
Uygulama Metodu	Fırça, sprey, daldırma.
Ürün Kodu	290 0070 serisi
Kuruma süresi (23°C ve %50 nemli ortamda)	Dokunma kuruluğu 4-8 saat sonra oluşur. Yeni kat için 24 saat beklenmesi gerekir.
Katı madde oranı	Ortalama %17 (renk seçimine göre farklılık gösterir)
Yoğunluk	0.9 kg/ lt, ISO 2811

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

Hazırlık

Yalın ahşap yüzeyler:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Yüzeyi tiner ile siliniz. Verniği uygulamadan önce mutlaka yüzeyde Valtti Base astar kullanınız.

Yeniden kullanılacak yüzeyler:

Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Eski boya ve cilayı spatula ile kazıyınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıyacak şekilde dikkatlice karıştırınız. Valtti Color ile 2 kat uygulama yapınız. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara yapınız. Kat sayısına göre renk güçlenecektir.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Tiner yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilir.

EU VOC

2004/42/EC-limit değeri

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 700 gr/lt'dir (2010).

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır. Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.