

PINJALAC HB TCX

AÇIKLAMA

Su bazlı akrilat vernik.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ◆ Esnek dış cephe verniği.
- ◆ Yüksek şeffaflık ve net film yüzeyli.
- ◆ Kapı, pencere ve tüm dış mekan uygulamaları için uygundur.

TEKNİK DATA

Katı İçerik hacmen %37 ± 2 ağırlık olarak %39 ± 2

Özgül Ağırlık 1.0 kg/litre.

Ürün Kodu 485 6910

Tavsiye edilen tüketim ve teorik kaplama gücü

8 - 10 m²/lt (ıslak film kalınlığı 110 µm, kuru film kalınlığı 40 µm).

Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne bağlıdır.

Depolama (23 °C) 12 ay.

Kuruma süresi

Zımpara kuruması için 2-4 saat (23 °C).

Zımpara kuruması için 1-2 saat (50 °C).

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

Parlaklık 30 – 40

Reklendirme Beyaz tonları reçine kasma riski bulunan ağaç uygulamalarında tavsiye edilmez.

UYGULAMA DETAYLARI**Yüzey İşlemleri**

Ahşap yüzey P150-240 zımpara ile temizlenmeli ve zımpara tozundan arındırılmalıdır.

Astar Pinja Wood Stain

Son Kat Pinjalac HB TCX

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır.

Uygulama ve kuruma süresince hava sıcaklığı en az +18 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %70 olmalıdır.

Uygulama

Hava destekli yada havasız sprey

- tabanca kalınlığı 0.011" - 0.015"
- inceltme hacmen 0- 10%

İncelticisi Su

Uygulama Araçları Temizliği Su

VOC

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 20 gr/lt'dir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.