

Parketti Ässä (Parke Cilası) – Parlak, Yarı-Parlak, Yarı-Mat



TÜRÜ

İç mekan zımparalanmış ahşap yüzeyler ve zeminler için su bazlı polüretane- akrilat vernik. Tamir ve bakım için de kullanılır. Kendinden dolgu ve astarlıdır.

UYGUNLUK


İç mekanda zımparalanmış ahşap yüzeylerde, parke ve panel zeminlerde kullanılabileceği gibi bakım ve tamir cilası olarak da kullanılabilir. Kullanım öncesi uygulanacak yüzeyin üzerinde test yapılarak ürünün uygunluğunu kontrol ediniz.

KULLANIM ALANLARI

İç mekan parke ve yüzey kaplamaları gibi yoğun teknik ve kimyasal aşınma riski bulunan ahşap yüzeylerde kullanılır.

NOT: Parketti-Assa ürünü Diamond Pine, Koyu Meşe ve Kızıl Gürgen için uygun değildir.

TEKNİK DATA



Parlaklık

Parlak (80), Yarı-Parlak (50), Yarı-Mat (20)

Yapı ürünleri emisyon sınıfı M1

Kaplama gücü

Fırça ile 7 - 10 m²/l.
Rulo ile 8 - 10 m²/l.
Keçe mala ile 10 - 12 m²/l.
Çelik mala ile 20 - 25 m²/l.

Teneke boyutu

1 lt, 5 lt, 10 lt

İnceltici

Su

Kuruma süresi

(23°C ve %50 nemli ortamda)

İki kat arası kuruma süresi kullanım detaylarında açıklanmıştır. Ortalama 12 saat sonra yeni kat uygulama yapılabilir. Uygulamadan sonraki 2 hafta süresince koruma altında tutunuz. Uygulamadan sonraki ilk hafta halı gibi kurumayı geciktirici kaplamaları kullanmayınız.

Yıkama karşı korunum

Tüm genel temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.

Kimyasal dayanımı

Tinere karşı dayanıksız.

Yüzeysel kaplama dayanımı İyi

Yoğunluk 1.0 kg/ lt, ISO 2811

Depolama Soğuk ve dondan koruyunuz.

Ürün kodu 005_3911, 3912, 3914

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı 15 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır.

Hazırlık

Parke yada ahşap panelleri mekanik zımpara sonrası yüzeydeki 0.5 mm üzeri çatlak yada deliklerin paslanmaz spatula ile çapraz hareketle kapatılmalıdır. Yaklaşık 1 saat sonra yüzey ahşap özü yönünde yada pencereden giren ışık yönünde zımpara (100 yada 200'lük zımpara kullanınız) yapınız. Zımpara tozunu vakumlu süpürge ile dikkatlice temizleyiniz.

Uygulama

Yalın ahşap yüzeyler:

Başlamadan önce küçük bir test alanında ürünün sizin için uygunluğunu test ediniz. Kullanım öncesi ürünü içinde hava kabarcığı olmıcağ şekilde dikkatlice karıştırınız. Yere düktüğünüz ürünü paslanmaz fırça ile ahşabın akışı yönüne doğru yayarak uygulayınız. Uygulama sonrası kuruma için yaklaşık 1 saat bekleyiniz ve gerekli hallerde 150 numaralı zımpara ile işlem yapınız. Zımpara tozu temizlendikten sonra 1 yada iki kat tekrarlayınız. Katlar arası 30- 60 dakika kuruma süresi bekleyiniz. Astar katları bittikten sonra son katı Parquet-Ace finishing lacquer ile son kata 2-3 kere flotex yada tiftik spatula kullanarak uygulayınız.

Fırça ile uygulamada ilk katı ince uygulayınız ve kuruması için en az 1 saat bekleyiniz. Kuruma sonrası zımpara yapınız ve tozunu vakumlayınız. İkinci kat uygulandıktan sonra 3 saat bekleyiniz. Kalın üçüncü katı uygulayınız.

Yüksek trafikli alanlarda mutlaka uygulanacak kat sayısını arttırınız.

Yenilemede kullanılacak yüzeyler:

Kir, yağ ve parlaticıları yüzeyden temizleyiniz. Yüzeyi 120 yada 150 numaralı zımparalarla makine ile zımparalayınız. Yüzeyi tozdan arındırdıktan sonra tüylenme yapmayacak bir bezle siliniz. Kullanım öncesi ufak bir alanda ürünü test ediniz. Uygunsa flotex yada tiftik spatula ile 2-3 kat uygulama yapınız.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su ile temizleme yapılabilir. Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) önerilir.

BAKIM TALİMATLARI

Normal şartlar altında yüzeyin tam sertliğini kazanması yaklaşık 1 ay sürmektedir. Bu süre içerisinde yüzeyi sık temizlemeyiniz. Kullanılacak temizlik malzemelerinin pH6-8 arası olmasına dikkat ediniz.

EU VOC**2004/42/EC-limit değeri**

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 140 gr/lt'dir.

Kullanıma hazır üründe maksimum 140 gr/lt oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.