

PINJA Pro

AÇIKLAMA

Su bazlı dış mekan boyası.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ◆ Dış mekan ahşap yüzeyler için boya.
- ◆ Dış Mekan ahşap panel ve cephe kaplamaları için uygundur.
- ◆ Pinja Pro Primer (astar) ile kullanılması önerilir.

TEKNİK DATA

Katı İçerik	hacmen %40 (A- Baz) hacmen %37 (C- Baz)
Özgül Ağırlık	1.3 kg/litre (A-Baz), 1.2 kg/litre (C-Baz)
Ürün Kodu	244 serisi
Renkler	Dış cephe renk kartelası
Parlaklık	Mat

Tavsiye edilen tüketim ve teorik kaplama gücü

3-4m²/lt. (100µm).

Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne bağlıdır.

Uygulama Detayları	Fırça, Sprey
Kuruma süresi	(100 – 120 g/m ²) İstif kurusu 2-4 saat sonra

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

İncelticisi Su

Uygulama Araçları Temizliği Su.

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama

Kullanım öncesi boyayı dikkatlice karıştırınız. Yüzdürmeden kaçının. Gerekli hallerde su ile inceltiniz.

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey ve boyanın sıcaklığı 18 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %70 olmalıdır.

VOC

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 20 gr/lt'dir.
Kullanıma hazır üründe (hacmen %10'u inceltilmiş) maksimum 70 gr/lt oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.