

PINJA W-Oil

AÇIKLAMA

Su bazlı ahşap yağı.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ♦ Hızlı kuruyan ahşap yağı.
- ♦ Tüm iç ve dış mekan ahşap pencere, kapı, panel ve kütük yapılar için uygundur.
- ♦ Üzerinde yüksek mekanik aşınım olan yerler için uygun değildir.
- ♦ Zemini güneş ışığı, kir ve küfe karşı korur. Suyun ahşapa nüfuz etmesini engeller. Küf kırılmalarını engeller.

TEKNİK DATA

Katı İçerik hacmen %10 ağırlık olarak %11

Özgül Ağırlık 1.0 kg/litre (şeffaf)

Ürün Kodu 394 6909

Renkler TEMASPEED AKVI TONE, TEMASPEED FONTE

Tavsiye edilen tüketim ve teorik kaplama gücü

10-14 m²/l (100 µm).

Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne bağlıdır.

Depolama (23 °C) 12 ay.

Uygulama Detayları

Uygulama tekniği	Viskozite DIN4
Perdeleme	Teslim viskozitesi
Daldırma	Teslim viskozitesi
Sprey	Teslim viskozitesi
Fırça	Teslim viskozitesi

Kuruma süresi (110 – 120 g/m²)

	20 °C	50 °C
Pastapolış öncesi	10- 60 dk	1- 10 dk

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

İncelticisi Su

Uygulama Araçları Temizliği Su

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama

Kullanım öncesi boyayı dikkatlice karıştırınız. Yüzdürmeden kaçının. Gerekli hallerde su ile inceltiniz. Ürünü kullanmadan önce bir süre dinlenmeye bırakın.

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey ve boyanın sıcaklığı 18 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %70 olmalıdır.

VOC

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 38 gr/lt'dir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.