



Unica Super 90 Üretan Alkid Vernik, Parlak



TÜRÜ

Çabuk kuruyan, güneşin neden olduğu sararmayı önleyen UV korumalı urethane alkyd vernik.

UYGUNLUK


İç mekanda zımparalanmış ahşap yüzeylerde kullanılabilceği gibi bakım ve tamir cilası olarak da kullanılabilir. Kullanım öncesi uygulanacak yüzeyin üzerinde test yapılarak ürünün uygunluğunu kontrol ediniz.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekan tüm ahşap yüzeyler için uygundur. Renklendirilmiş ürünler güneş ışınlarına karşı daha iyi koruma sağlar.

Bot- yat, duvar, kapı, pencere, parke ve tüm ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.

TEKNİK DATA



Baz boya	EP
Renklendirme	Lacquer Colour kartelasındaki renklere uygundur. Uygulamadan önce yüzey üzerinde test yapınız. Renk çok koyu yada soluksa şeffaf Unica Super ya da White Spirit 1050 katınız.
Renk Kartelası	İç ve Dış mekan transparan Renk Kartelası
Parlaklık	Parlak
Kaplama gücü	12 – 14 m ² /lt (tek kat) Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne bağlıdır.
Teneke boyutu	0.9 lt, 2.7 lt ve 9 lt
İnceltici	White Spirit 1050
Uygulama Metodu	Fırça yada Sprey (0.009" - 0.013" (0.230- 0.330 mm)) İnceltme: gerekli durumlarda hacmen %10 white spirit 1050 kullanınız.

Kuruma süresi
(23°C ve %50 nemli ortamda)

2 saat sonra zımpara yapılır. Dokunma kuruluğu 6 saat sonra oluşur. Yeni kat için 24 saat beklenmesi gerekir. Hava sıcaklığı, bağıl nem ve kat kalınlığına bağlı olarak 2 haftalık havalandırma sonrası son sertliğini kazanır.

Katı madde oranı Ortalama %48

Yoğunluk 0.9 kg/ lt, ISO 2811

UYGULAMA DETAYLARI**Uygulama Koşulları**

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

Hazırlık**Yalın ahşap yüzeyler:**

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Yüzeyi White Spirit 1050 ile siliniz. Verniği uygulamadan önce mutlaka yüzeyde Valtti Base astar kullanınız.

Yeniden kullanılacak yüzeyler:

Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Eski boya ve cilayı spatula ile kazıyınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcağı şekilde dikkatlice karıştırınız. İlk katı hacmen %20 White Spirit 1050 ile inceltmiş Unica Super ile atınız. Daha sonra 2-3 kat uygulama yapınız. Son katı gerekirse %0- 20 inceltiniz. İnceltilmemiş Unica Super'ı 1-2 kat uygulayınız. Katlar arasını gerekirse hafifce zımparalayınız.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

White Spirit 1050 yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilir.

BAKIM TALİMATLARI

Normal şartlar altında yüzeyin tam sertliğini kazanması yaklaşık 1 ay sürmektedir. Bu süre içerisinde yüzeyi sık temizlemeyiniz. Kullanılacak temizlik malzemelerinin pH6-8 arası olmasına dikkat ediniz. Temizlik esasında tüylenme yapmıcağ bez veya sünger kullanınız.

Gerekli durumlarda tkerar aynı ürün ile ince bir kat uygulama yapılarak hasarlı ve yıpranmış yüzeylere bakım yapılabilir. Renkli kullanımı UV dayanım için mutlaka öneririz. Bakımlarda Unica Super ya da benzeri solvent bazlı vernik kullanınız.

EU VOC**2004/42/EC-limit değeri**

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 500 gr/l'tir.

Kullanıma hazır üründe maksimum 500 gr/lit oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.