



ULTRA CLASSIC Yüksek Dayanımlı Dış Cephe Ahşap Boyası



TÜRÜ

Dış cephe ahşap yüzeyler için poliakrilat boya.


UYGUNLUK

Dış cephe ahşap cepheler ve su kontraplakları için uygundur. Yenileme projelerinde yüksek tutunma ve renk oturma vardır. Önceden boyanmış ve eskimiş yüzeylerde yüksek tutunma ve kapatılıcağa sahiptir. Endüstriyel ortamlar dahil hava koşullarına yüksek dayanımı vardır.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANI

Ahşap dış cephe kaplamaları ve su kontrastı vb.

TEKNİK DATA



Renk Kartelası

Tikkurila Dış Cephe Boya, Wooden Facade ve Opaque Kartelaları, RAL, NCS

Parlaklık

Yarı Mat

Baz

A ve C

Kaplama gücü

7- 9 m²/l İşlenmiş yüzeylerde (tek kat)
4- 6 m²/l Ham yüzeylerde (tek Kat)

Teneke boyutu

0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.- 18lt.

İnceltici

Su

Uygulama Metodu

Fırça, rulo, sprey.
Airless Sprey
-nozzle 0.018" - 0.023" i.e. 0.460 - 0.580 mm
-inceltme hacmen %0-10

Ürün Kodu

696 6001/3

Kuruma süresi

(23°C ve %50 nemli ortamda) Dokunma kuruluğu 1 saat sonra oluşur.
Yeni kat için 2- 4 saat beklenmesi gerekir.
Birkaç gün yüzeyi mekanik aşınmalardan koruyunuz.

Katı madde oranı Yoğunluk

Ortalama %41
1.3 kg/ lt, ISO 2811

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece çiğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

Hazırlık

Yalın ahşap yüzeyler:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Yüzeyi mantarlara karşı TIKKURILA MOULD REMOVAL ile temizleyiniz. Paslanma riski olan bölgeler ve çivi başlarını TIKKURILA ROSTEX ANTI-CORROSIVE boya ile koruma altına alınız. Boyayı uygulamadan önce mutlaka yüzeyde **ULTRA PRIMER, Valtti Base** Solvent Bazlı veya **Valtti AkvaBase** Su Bazlı astar kullanınız. Budakları ve reçineli yüzeyleri Tikkurila Oksalakka Knotting Lacquer ile kapatınız.

Fabrikada astarlanmış yada Yeniden boyanacak yüzeyler:

Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Eski boya ve cilayı spatula ile kazıyınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız. Yüzeyi mantarlara karşı TIKKURILA MOULD REMOVAL ile temizleyiniz. Yalın ahşap belirmiş olan yüzeylerde **ULTRA PRIMER, Valtti Base** Solvent Bazlı veya **Valtti AkvaBase** Su Bazlı astar kullanınız. Budakları ve reçineli yüzeyleri Tikkurila Oksalakka Knotting Lacquer ile kapatınız. Fabriak astarının üzerinden 10 ay geçmiş ise mutlaka yeniden astarlama yapınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmayacak şekilde dikkatlice karıştırınız. Ultra Classic ile 2 kat uygulama yapınız. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara yapınız.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su ve sabun ile temizleme yapılabilir.

EU VOC

2004/42/EC-limit değeri

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 130 gr/lt'dir (2010).

HEALTH AND SAFETY LABELLING according to Regulation (EC) No. 1272/2008

Irritant, Xi Contains: 2-Octyl-2h-isothiazol-3-one, 4,5-dichloro-2-octyl-2H- isothiazol-3-one.
MAY CAUSE SENSITIZATION BY SKIN CONTACT. Do not breathe spray. Use only in well-ventilated areas. Avoid contact with skin. Wear suitable protective gloves. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. Do not empty into drains. Keep out of the reach of children.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır. Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.