



ÜRÜN DATA SHEET  
07.07.2016 REF.  
1 (2)

## VALTTI OPAQUE (VINHA) OPAK YARI MAT SU BAZLI DIŞ CEPHE AHŞAP BOYASI



### TÜRÜ


Yarı Mat, kokusuz alkid esaslı akrilat dış mekan ahşap boyası.

### ÖZELLİKLERİ

Farklı hava koşullarına dayanımlı, esnek örtücü ahşap boyasıdır. İçerisindeki nem düzenleyiciler sayesinde kırılma ve kalkma yapmaz.

### KULLANIM ALANLARI:

Dış cephe paneller, kapı, pencere, kolon, kiriş, çit, parmaklık, kulübe, bahçe mobilyası...  
Daha önceden alkyde boya yada renklendirici uygulanmış yüzeylerde uygundur.



### UYGULAMA DETAYLARI

Renk Kartelası	Tikkurila Opaque dış cephe renk kartelası, RAL, NCS
Parlaklık	Yarı Mat
Baz	VVA-VC
Kaplama gücü	8-10 m <sup>2</sup> /l İşlenmiş yüzeylerde (tek kat) 4-8 m <sup>2</sup> /l Ham yüzeylerde (tek Kat) Islak film yüzey kalınlığı her kat için 100-250µm olmalıdır. Kuru film kalınlığı her kat için 40-100µm olmalıdır.
Teneke boyutu	0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.- 18lt.
Uygulama	Fırça, Sprey Polyester ve naylon fırçalar uygulama için tavsiye edilir. Havasız sprej için 0.018" – 0.023" meme kalınlığı gereklidir.
Kuruma süresi	Dokunma Kuru ve yeni kat atımı için min. 2 saat gereklidir. Düşük hava sıcaklığı ve yüksek bağıl nem süreyi etkileyecektir.
İnceltici	Su

<b>Katı madde oranı</b>	Ortalama %30-37 (renk seçimine göre farklılık gösterir)
<b>Yoğunluk</b>	1,1-1,2 kg/ lt, ISO 2811
<b>Ürün Kodu</b>	300 6302 serisi
<b>Depolama</b>	Ürünü dondan koruyunuz.

### Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak ahşap için nem oranı %20'nin altında olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz. Katlar arası uygulama 6 saattir. Yağlı ve nemli ahşaplarda kuruma gecikebilir.

Not: Meşe, Tiki Sedir, Mahogany, Douglas Fir ve Idigbo gibi içerisinde yağ ihtiva eden ağaç uygulamalarında reçine ve yağ için OKSALAKKA Budak gizleyici ürün kullanılması gereklidir. Bu yüzeylerde kuruma süresi, sertlik ve renk oturumunda farklılıklar olabilir.

### HAZIRLIK

#### Yalın ahşap yüzeyler:

Yüzeyi kir ve yağdan arındırınız. Budakları ve reçinli bölgeleri Tikkurila Knotting Lacquer ile kapatınız. Ham ahşap yüzeyde Valtti Base Priming Oil astarını kullanınız.

### UYGULAMA

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcağ şekilde dikkatlice karıştırınız. Ahşabın lifleri yönünde 2-3 kat uygulama yapınız..

### ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Kullanılan malzeme su ile temizlenebilir.

### EU VOC 2004/42/EC-limit value:

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı (cat A/e) 130g/l(2010)

### SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.