




KIVA 70, Mobilya Cilası- Parlak

TÜRÜ

Su bazlı kokusuz, sararmaz akrilik reçineli iç mekan lambri ve mobilya verniği.




UYGUNLUK

İç Mekan ahşap yüzeyler için uygundur. Kiva mobilya verniği renklendirilmiş ahşap yüzeylerin korunması içinde kullanılabilir. Zeminde kullanıma uygun değildir.

KULLANIM ALANLARI

Masa, sandalye, kitaplık, ahşap panel duvar ve tavan kaplamaları, kapı, oyuncak vb.

TEKNİK DATA



Parlaklık Parlak (70 Gloss)

Yapı ürünleri emisyon sınıfı M1

MED Sertifikası MED B7150 Kiva

Kaplama gücü 8 – 14 m2 /lt (tek kat)

Teneke boyutu 0.225 lt, 0.9 lt, 2.7 lt, 9 lt

İnceltici Su
(Gerekli ise %5)

Kuruma süresi
(23°C ve %50 nemli ortamda)

İki kat arası kuruma süresi kullanım detaylarında açıklanmıştır. Ortalama 2-3 saat sonra önceki kat üstüne uygulama yapılabilir. Uygulamadan sonraki 1 ay süresince koruma altında tutunuz.

Yıkama karşı korunum Tüm genel temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
(DIN 53778)

Kimyasal dayanımı İyi (ISO 2812-1). Solvent içermeyen temizlik ürünlerine karşı dayanımı yüksek. Çay, kahve gibi sıcak dökülmelerde yüzey ıslak bez ile temizlenmelidir.

Yüzeysel kaplama dayanımı İyi

Katı madde oranı Ortalama %32

Yoğunluk	1.0 kg/ lt, ISO 2811.
Depolama	Soğuk ve dondan koruyunuz.
Ürün kodu	85374/5_6404

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı 10 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır.

Hazırlık

Uygulama yapılacak yüzey kuru, kirden ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde eski cila varsa tamamen sökülmelidir. Yüzey temizliğinde Tikkurila Ahşap Temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz. Yüzeydeki çatlak ve delikleri aynı ürün ile doldurabilirsiniz.

Uygulama

Kullanımdan önce ürünü karıştırınız. Yüzeyin kalitesine ve renk düzgünlüğüne göre 2 yada 3 kat uygulama yapınız. Uygulama esnasında ahşabın özü yönüne dikkat ediniz. Son sertlik ve renk ahşabın cinsine bağlıdır. Parlaklık 2 kat sonrasında belli olur.

Renkli uygulamalarda farklı bir ahşap parçası üzerinde renk denemsi yapılmalıdır. Renk tutması uygulama yapılan ahşabın cinsine, setliğine ve ana rengine, uygulanan kat sayısına bağlıdır. İlk kat uygulamalarda ürünü hacmen %20-30 su ile incelterek sürüm kolaylığı sağlanır. 2 kat sonunda istenen parlaklık ve renk bulunur.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su ile temizleme yapılabilir. Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) önerilir.

BAKIM TALİMATLARI

Normal şartlar altında yüzeyin tam sertliğini kazanması yaklaşık 1 ay sürmektedir. Bu süre içerisinde yüzeyi sık temizlemeyiniz. Kullanılacak temizlik malzemelerinin pH6-8 arası olmasına dikkat ediniz.

EU VOC

2004/42/EC-limit değeri

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 130 gr/lt'dir.
Kullanıma hazır üründe maksimum 130 gr/lt oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.