



LUJA 20

Islak hacimli iç mekan, Yarı-Mat Tavan ve duvar boyası

TÜRÜ


M1 Yapı Emisyon sertifikalı, mat akrilat latex iç mekan duvar boyası. Mantara karşı koruyucu ajan içerir.

UYGUNLUK

İç mekanda düm duvar yüzeylerde kullanıma uygundur (beton, alçı, kremit, MDF vs.). Daha önceden alkid boya uygulaması yapılmış yüzeylerde de yenileme amaçlı uygulanır.

İç mekanda yüksek rutubetli ortamlar, çizilme ve darbeye maruz kalacak yüzeylerde (koridor, merdiven, hastane koridoru ve hasta odaları) için yüksek dayanım sağlar. Gıda sertifikası sayesinde (Finnish food act 23/2006) gıda üretim alanlarında da kullanıma uygundur.

Beton, sıva, dolgulu, tuğla, sunta, alçıpan ve ahşap sunta yüzeylerin iç cephe boyası için. Hem yeni hem de önceden boyanmış yüzeyler için uygundur.



TEKNİK DATA

Renk Kartelası

Feel the Color, Symphony Color System, Feelings colour collection, Deco Grey colour card, Deco Grey Opaques, Feel the Color 2020, Color Now 2022.

Parlaklık

Yarı Mat, 4/RT Classification

Baz

A ve C

Yapı emisyon sertifikası

M1 Yapı Emisyon Sertifikası

Kaplama gücü

Yaklaşık 8 m²/l

Teneke boyutu

A-Baz: 0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.- 18lt.
C-Baz: 0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.

İnceltici

Su

Uygulama Metodu

Fırça, rulo, sprey. Havasız sprey için önerilen meme kalınlığı 0.015" - 0.021" , İnceltme: hacmen %0 - 5

Kuruma süresi

(23°C ve %50 nemli ortamda)

Dokunma kuruluğu 2 saat sonra oluşur.
Yeni kat için 4 saat beklenmesi gerekir.

Yıkama dayanımı

Çok iyi temizlik ve silinme dayanımı vardır. SFC 3755 denetimine göre 10000nin üzerinde fırça ile temizlenme dayanımı vardır. Hastane ve anti bakteriyel ortamlarda



temizleyicelere karşı dayanımı vardır.

ÜRÜN DATA SHEET
24.01.2022 REF.
2 (2)

Aşınma dayanımı	Islak bez dayanımı SFS-EN 13300 class I, ISO 11998
Kimyasal dayanımı	Beyaz ispirto ve diğer solventlere karşı dayanıklıdır.
Isı Dayanımı	85 °C , ISO 4211-2 ve ISO 4211-3
Katı madde oranı	Ortalama %40
Yoğunluk	1.2 kg/ lt, ISO 2811
MED Sertifikası	MED B7151 Luja finishing paint
VOC	(cat A/a) 30g/l(2010). Luja 20 contains VOC max. 30 g/l.
Depolama	Dondan koruyunuz.

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır.

Hazırlık

Yeni uygulamada:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Yüzeydeki delik ve çatlakları Tikkurila Presto ürünü ile doldurunuz. Zımpara ile yüzey hazırlığını yapınız ve tozu temizleyiniz. Luja Universal Astar veya Varma Astar ile astar uygulamasını yapınız.

Önceden uygulama yapılmış yüzeylerde:

Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Eski boya ve cilayı spatula ile kazıyınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız. Yüzeydeki delik ve çatlakları Tikkurila Presto ürünü ile doldurunuz. Zımpara ile yüzey hazırlığını yapınız ve tozu temizleyiniz. Gerekli ise Luja Universal Astar veya Varma Astar ile astar uygulamasını yapınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmayacak şekilde dikkatlice karıştırınız.

Uygulama Sonrası Yüzey Bakımı

1 ay kuruma süresi tamamlanmış yüzeylerde (pH 6 - 8) derecesinde temizleme ürünleri kullanılır. Daha kirli yüzeylerde (pH 8 - 10) derecesinde temizleme yapılır. Uygulamalar fırça, bez ve sünger ile yapılır. Temizleme sonrası yüzey durulanmalı ve kurutulmalıdır. Ürünler tam kurmayı 1 ay sonra tamamlar. Daha önce yapılması gerekli olan durumlarda hafifi nemli bez kullanılmalıdır.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su ve sabun ile temizleme yapılabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.