



LUJA Seramik Boyası Seramik yüzeyler için Yarı-mat Boya

TÜRÜ

Yarı mat seramik boyası

UYGUNLUK

Kuru ve ıslak odalarda (örneğin banyolar, mutfaklar) duvarlarda ve kuru odalarda (örneğin tuvalet odaları) düşük stres seviyeli zeminlerde seramik karolar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mükemmel yapışma nedeniyle boya astar gerektirmez. Tikkurila renklerinde renklendirilebilir. Boyalı yüzey, sıcak ve soğuk suya, şampuanlara, temizlik kimyasallarına ve farklı lekeler (yağ, ketçap, meyve suyu vb.) karşı ekstra dayanıklıdır.



TEKNİK DATA

Renk Kartelası

Feel the Color, Feel the Color 2020, Deco Grey colour card, Color Now 2022.

Parlaklık

Yarı MAT, 4/RT Classification

Baz

A ve C

Kaplama gücü

Yaklaşık 10-12 m²/l

Teneke boyutu

A-Baz: 0.9lt.- 2.7lt.
C-Baz: 0.9lt.- 2.7lt.

İnceltici

Su

Uygulama Metodu

Pürüzsüz yüzeyler için fırça, keçe rulo (5-7 mm saç)

Kuruma süresi

2 saat sonra dokunarak kurutun. Sonraki kat 16 saat sonra uygulanabilir.
2 gün sonra kullanıma hazır.
Lütfen aklınızda bulundurun! Boya 28d'den sonra nihai sertliğine ulaşacaktır, bu arada yüzeyde mekanik hasar oluşmasını önleyin..

Aşınma dayanımı

Islak bez dayanımı SFS-EN 13300 class I, ISO 11998

Kimyasal dayanımı

Temizlik kimyasallarına ve beyaz ispirto gibi hafif solventlere karşı dayanıklıdır. Kahve, çay vb. renkli lekeler derhal silinmelidir.



Katı madde oranı	Ortalama %40
Yoğunluk	1.2 kg/ lt, ISO 2811
VOC	(cat A/a) 140g/l(2010). Luja Seramik contains VOC max. 140g/l.
Depolama	Dondan koruyunuz.

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır.

Hazırlık

Kireç giderici ajan (örn. Tikkurila Supi Saunapesu) kullanarak yüzeyi kireçten temizleyin. Gresi, yağı veya kiri temizlemek için uygun temizlik maddesi kullanın (örn. Tikkurila Maalipesu).

Keskin bir bıçakla eski silikonu çıkarın. Silikon temizleme maddesi kullanarak yüzeydeki silikon kalıntılarını temizleyin.

Deterjan kalıntılarını gidermek için yüzeyi bol su ile dikkatlice durulayın. Kurumasını bekleyin. Fayans derzlerinin de boyamadan önce kuru olması gerektiğini unutmayın.

Astar gerekli değildir.

Uygulama

Boyamadan önce yüzeyler tamamen temiz ve kuru olmalıdır. Pürüzsüz yüzeyler veya fırça için keçe rulo kullanın

1. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırın ve ardından boyayı rulo tepsiye dökün.
2. Fırça ile köşeleri, fayans derzlerini ve rulo ile ulaşamadığınız yerleri ince bir tabaka halinde boyayın.
3. Boyayı tüm yüzeye ince bir tabaka halinde keçeli rulo ile uygulayınız, çok fazla boya uygulamamaya dikkat ediniz çünkü bu, yüzeyde boya sarkmasına neden olabilir.
4. Katlar arasında en az 16 saat kuruma süresi bırakın.
5. 2. katı da aynı şekilde uygulayınız.
6. Son kat uygulamasından hemen sonra bantları çıkarın.
7. Çıkarılan silikonları yenileriyle değiştirin.

Uygulama Sonrası Yüzey Bakımı

1 ay kuruma süresi tamamlanmış yüzeylerde (pH 6 - 8) derecesinde temizleme ürünleri kullanılır. Daha kirli yüzeylerde (pH 8 - 10) derecesinde temizleme yapılır. Uygulamalar fırça, bez ve sünger ile yapılır. Temizleme sonrası yüzey durulanmalı ve kurutulmalıdır. Ürünler tam kurmayı 1 ay sonra tamamlar. Daha önce yapılması gerekli olan durumlarda hafifi nemli bez kullanılmalıdır.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. Temizlemeden önce boyama aletlerinden mümkün olduğunca fazla boya çıkarın. Hafifçe sertleşmiş boyayı çıkarmak için Tikkurila Pensselipesu Alet Temizleyici önerilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.