

PINJA FLEX ISOLATOR (AKVI FLEX ISOLATOR)

AÇIKLAMA

Su bazlı akrilik astar.

Ürün serbest formaldehide madde içermediğinden kuruma esnasında ve sonrasında çevreye salınım yapmaz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ◆ Ahşap pencereler için hızlı kuruyan astar.
- ◆ Küf ve mantara karşı yüksek koruma.
- ◆ Fingerjoint, doğrama ve kapı uygulamalarında sert ağaçlara uygundur.

TEKNİK DATA

Katı İçerik hacmen %36 ağırlık olarak %49

Özgül Ağırlık 1.3 kg/litre.

Ürün Kodu 006 5031 (eski kod 960 2623)

Uygulama Detayları

Daldırma, perdelemeve sprey.

Daldırma ve perdelemede viskozitesi 11 – 13 (DIN4)

Kuruma süresi
(80 – 100 g/m²)

	20 °C	50 °C
Zımpara öncesi	1 – 3 saat	30 – 60 dk

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

İncelticisi Su veya Akvi Thinner.

Uygulama Araçları Temizliği Su.

Renkler Beyaz

Parlaklık ISO 2813/60o 3 - 10

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama

Kullanım öncesi boyayı dikkatlice karıştırınız. Yüzdürmeden kaçının. Gerekli hallerde su ile inceltiniz. Ürünü kullanmadan önce bir süre dinlenmeye bırakın.

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey ve boyanın sıcaklığı 18 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %70 olmalıdır.

VOC

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 65 gr/l'tir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.