



PINJA W-Oil (Su Bazlı Emp. Ahşap Yağı)

AÇIKLAMA

Su bazlı yağ esaslı iç ve dış mekan renklendirilebilir ahşap koruma ürünü.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ◆ Hızlı kuruyan ahşap yağı.
- ◆ Tüm iç ve dış mekan ahşap mobilya, deck, korkuluk, pencere, kapı, panel ve kütük yapılar için uygundur.
- ◆ Üzerinde yüksek mekanik aşınım olan yerler için uygun değildir.
- ◆ Zemini güneş ışığı, kir ve küfe karşı korur. Suyun ahşapa nüfuz etmesini engeller, küf oluşumu ve kırılmaları azaltır.

TEKNİK DATA

Renkler TEMASPEED AKVI TONE, TEMASPEED FONTE, AVATINT

Tavsiye edilen tüketim ve teorik kaplama gücü



Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne bağlıdır.

Depolama (23 °C) 12 ay.

Uygulama Detayları: Fırça, Sünger, Bez ve Tabanca ile uygulamaya uygundur.

Kuruma süresi (110 – 120 g/m²)

	20 °C	50 °C
Bezleme öncesi	10- 60 dk	1- 10 dk

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

Katı İçerik hacmen %10 ağırlık olarak %11

Özgül Ağırlık 0,96-1,04 kg/litre

Ürün Kodu 394 6909

İncelticisi Su

Uygulama Araçları Temizliği Su



UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama

Kullanım öncesi boyayı dikkatlice karıştırınız. Yüzdürmeden kaçının. Gerekli hallerde su ile inceltiniz. Ürünü kullanmadan önce bir süre dinlenmeye bırakın.

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Ahşabın nem içeriği% 20'nin altında olmalıdır. Uygulama ve kuruma sırasında hava, yüzey ve ürün sıcaklığı + 18 ° C'nin üzerinde ve havanın bağıl nemi% 80'in altında olmalıdır. En iyi sonucu elde etmek için iyi havalandırma gereklidir. Ürün fırınlı veya fırınsız kurutulabilir.

NOT: Önceden solvent bazlı uygulama yapılmış yüzeyler için uygun değildir.

Uygulama Detayları: Fırça, Sünger, Bez ve Tabanca ile uygulamaya uygundur.

Airless tabanca uygulaması için nozzle 0.009"-0.011" ve basınç 80-160 bar. Sprey yelpaze açıklığı uygulama yapılacak yüzey şekline göre belirlenmelidir.

Hava destekli havasız airless tabanca için tavsiye edilen nozzle 0.009"-0.011" ve basınç 40-120 bar. Tabanca çıkış basıncı 1-3 bar. Sprey yelpaze açıklığı uygulama yapılacak yüzey şekline göre belirlenmelidir.

Konvensiyonel sprej için tavsiye edilen nozzle 1.0-1.4 mm ve basınç 1.5-3.0 bar olmalıdır.

Ahşap, özellikle budaklarda reçine ve diğer renklendirici özler içerir. Sıcaklık ve nem dalgalanmaları bu alanlarda boya kaplamasının solmasına neden olabilir.

VOC

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 10 gr/lt'dir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.

HEALTH AND SAFETY LABELLING according to Regulation (EC) No. 1272/2008

Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oyj. For professional use only.

ENVIRONMENTAL and WASTE - DISPOSAL TRANSPORT - -

The above information, based on laboratory tests and practical experience, has been proved valid at the date marked on the product data sheet. The quality of the product is ensured by our operational system, based on the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. As a manufacturer we cannot be responsible for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes.