




## PINJA WOOD STAIN (Su Bazlı Ahşap Astar ve Renklendiricisi)



### AÇIKLAMA

Ahşap yüzeyler için hızlı kuruyan su bazlı ahşap renklendirici ve astar.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ◆ Geniş renk seçeneğine sahip olan, düşük film yapılı astar ve ahşap renklendirici. Hızlı kuruma özelliği sayesinde endüstriyel üretim hatlarında da kullanılabilir.
- ◆ Köpük ve mavi leke engelleyici madde içerir.
- ◆ Ahşaptaki yüzeysel çatlamları geciktirir ve daha canlı görünüm sağlar.
- ◆ Çok amaçlı yapısı sayesinde hem astar olarak hem de ahşap renklendirici olarak kullanılabilir.
- ◆ Ahşap pencere, kapı ve panel gibi yüzeyler için uygundur.

### TEKNİK DATA

**Katı İçerik** Yaklaşık hacmen %10, ağırlık olarak %11

**Özgül Ağırlık** 1.0 kg/litre.

**Ürün Kodu** 314 6909 (TCW BASE PAINT)

#### Tavsiye edilen tüketim ve teorik kaplama gücü

Tavsiye edilen tüketim (renklendirilmemiş)		Teorik kaplama gücü
Islak / tek kat	Teorik kurumuş film kalınlığı	
80 g/m <sup>2</sup>	10 µm	12-14 m <sup>2</sup> /l

Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne bağlıdır.

**Kuruma süresi  
(100 – 120 g/m<sup>2</sup>)**

	+20 °C	+50 °C
Zımpara öncesi	10 – 60 dk	5 – 20 dk

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

### Renkler

Şeffaf. AKVI TONE ve AVATINT renklendirme sistemler ile Translucent Wood Finishes (TVT) Renk kartelasına uygun renklendirilir.



## UYGULAMA DETAYLARI

### Uygulama yüzey hazırlığı

Yüzeyleri kir, toz ve gevşek malzemeden temizleyin. Yüzeyin küf ve mavi leke içermediğinden emin olun.

### Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Ahşabın nem içeriği% 20'nin altında olmalıdır. Havanın uygulaması ve kurutma sıcaklığı sırasında, substrat ve ürün + 18 ° C'nin üzerinde ve havanın bağıl nemi% 70'in altında olmalıdır. En iyi sonucu elde etmek için iyi bir havalandırma gereklidir. Ürün fırınlı veya fırınsız kurutulabilir.

### Uygulama

Kullanmadan önce ürünü dikkatlice karıştırın. Köpük yapmaktan kaçının. Ürünün inceltilmeden kullanılması önerilir, ancak gerekirse su ile inceltilbilir. Kullanmadan önce ürünün bir süre dinlendirilmesini bekleyin.

Havasız püskürtme püskürtme için: 80-160 bar basınçta meme ucu 0.009 "-0.011" kullanılması tavsiye edilir. Püskürtme açısı nesnenin şekline göre seçilmelidir.

Hava destekli havasız püskürtme için: 40-120 bar basınçla meme ucu 0.009 "-0.011" kullanılması tavsiye edilir. Püskürtme hava basıncı yaklaşık 1-3 bar olmalıdır. Püskürtme açısı nesnenin şekline göre seçilmelidir.

Geleneksel püskürtme için: 1,5-3 bar basınçla 1,0-1,4 mm meme ucu kullanılması önerilir.

Daldırma ve akış kaplaması için ürün kullanıma hazırdır.

Ahşap, özellikle düğümlerde reçine ve diğer renklendirici özler içerir. Sıcaklık ve nem dalgalanmaları bu alanlarda boya kaplamasında renk değişikliğine neden olabilir.

**İncelticisi** Su

**Uygulama Araçları Temizliği** Su

### VOC

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 10 gr/l'tir.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Konteynerler, dikkat edilmesi gereken güvenlik etiketleri ile donatılmıştır. Tehlikeli etkiler ve koruma hakkında daha fazla bilgi, bireysel sağlık ve güvenlik veri sayfalarında ayrıntılı olarak verilmiştir.

Sağlık ve güvenlik bilgi formu talep üzerine Tikkurila Oyj'dan temin edilebilir.

### Sadece Endüstriyel kullanım içindir.

The above information is not intended to be exhaustive or complete. The information is based on laboratory tests and practical experience, and it is given to the best of our knowledge. The quality of the product is ensured by our operational system, based on the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. As manufacturer we cannot control the conditions under which the product is being used or the many factors that have an effect on the use and application of the product. We disclaim liability for any damages caused by using the product against our instructions or for inappropriate purposes. We reserve the right to change the given information unilaterally without notice.

The product is intended for professional use only and shall only be used by professionals who have sufficient knowledge and expertise on the proper use of the product. The information above is advisory only. To the extent permitted by applicable law, we shall not approve of any liability for the conditions under which the product is being used or for the use or application of the product.

In case you intend to use the product for any other purpose than that recommended in this document without first getting our written confirmation on the suitability for the intended use, such use takes place at your own risk.