



# Pinjasol Color

## AÇIKLAMA

Renklendirilebilir, yarı transparan ahşap renklendiricisi.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ◆ Ahşaba çok iyi nüfuz eder. Yüzeyi nem, güneş ışığı ve kire karşı koruyarak ahşabın çatlamasını azaltır.
- ◆ Meşe, dişbudak ve kayın gibi sert ağaç türleri için uygundur. Ürün yumuşak ahşapta da kullanılabilir. Yüzeyi dış mekan maruziyetinden koruyan iyi yapıştır.
- ◆ Ürün ahşaba iyi nüfuz ederek ahşabın doğal güzelliğini vurgular.
- ◆ Pencere çerçeveleri, ön kapılar, duvar panoları, kütük kabinler vb. gibi ahşap yüzeyler için uygundur.

## TEKNİK DATA

**Katı İçerik** hacmen %11 ağırlık olarak %14

**Özgül Ağırlık** 0.85 kg/litre (şeffaf)

**Parlaklık** Tanımlanamaz. Pinjasol Color, ahşaba emilir ve katı bir film oluşturmaz.

### Tavsiye edilen tüketim ve teorik kaplama gücü

8 - 10 m<sup>2</sup>/l (100 µm).

Pratik kaplama, uygulama metoduna, boya durumuna ve boyanın uygulanacağı yüzeyin şekil ve pürüzlülüğüne bağlıdır.

### Kuruma süresi

(90 – 110 g/m <sup>2</sup> )	+20 °C
Dokunma kuru	6- 12 saat
İstif öncesi	24 saat

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

**İncelticisi** Tiner

**Uygulama Araçları Temizliği** Tiner

**Renkler** Şeffaf. Valtti Color kartelası



## UYGULAMA DETAYLARI

### Yüzey hazırlığı

Yüzeyleri kir, toz ve gevşek malzemelerden temizleyin. Yüzeyin küf ve mavi leke içermediğinden emin olun.

### Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Ahşabın nem içeriği %18'in altında olmalıdır. Uygulama ve kuruma sırasında hava, yüzey ve ürün sıcaklığı +5°C'nin üzerinde ve havanın bağıl nemi %80'in altında olmalıdır. Optimum sonucu sağlamak için iyi havalandırma gereklidir.

### Uygulama

Ürünü kullanmadan önce dikkatlice karıştırın. Köpük yapmaktan kaçının. Ürün kullanıma hazırdır.

Havasız püskürtme için önerilen meme ucu 0,013"–0,015" ve 120–180 bar basınçtır. Püskürtme açısı cismin şekline göre seçilmelidir.

Gerekirse ürün Thinner 1050 ile %10'a kadar inceltilir.

Daldırma kaplama için Thinner 1050 ile kullanım sırasında ürün %10'a kadar inceltilir.

Ahşap, özellikle budaklarda reçine ve diğer renklendirici maddeler içerir. Sıcaklık ve nem dalgalanmaları bu alanlarda boya katının renginin değişmesine neden olabilir.

### VOC

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 730 gr/l'tir.

Kullanıma hazır üründe maksimum 730 gr/l oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

İnceltilmiş üründe maksimum 740 gr/l oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.