



## PINJALAC SOLID DIPP

### AÇIKLAMA

Su bazlı akrilik vernik.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE TAVSİYELER

- ◆ Ahşap pencere doğramaları, ön kapılar, panel ve bahçe mobilyalarında...
- ◆ Dış mekan için çabuk kuruyan, esnek vernik.
- ◆ Özellikle daldırma ve perdelem için uygundur.

### TEKNİK DATA

**Katı İçerik** hacmen %35 ağırlık olarak %37

**Özgül Ağırlık** 1.0 kg/litre.

**Ürün Kodu** 387 6910

**Depolama** (23 °C) 12 ay.

**Ürün Kodu** 387 6910

### Uygulama Detayları

Daldırma, perdelemeve sprej, fırça

Daldırma ve perdelemede viskozitesi 11 – 13 (DIN4)

### Kuruma süresi

(100 – 120 g/m<sup>2</sup>)

	20 °C	50 °C
Zımpara öncesi	1 – 3 saat	30 – 60 dk

Yüzey film kalınlığı, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma kuruma ve yeni kat atım sürelerine göre değişebilir.

### İncelticisi

Su veya Akvi Thinner.

### Uygulama Araçları Temizliği

Su.

### Renkler

Şefaf. AKVI TONE ve TEMASPEED FONTE renklendirme sistemler ile Translucent Wood Finishes Renk kartelasına uygun renklendirilir.



## UYGULAMA DETAYLARI

### Uygulama

Kullanım öncesi boyayı dikkatlice karıştırınız. Yüzdürmeden kaçının. Gerekli hallerde su ile inceltiniz. Ürünü kullanmadan önce 10-20 dk. dinlenmeye bırakın.

### Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey ve boyanın sıcaklığı 18 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %70 olmalıdır.

### VOC

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 30 gr/l'tir.  
Kullanıma hazır üründe (hacmen %4'ü inceltilmiş) maksimum 90± 20 gr/l oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.  
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.