


JOKER

Doğa dostu, kokusuz ve dayanıklı mat iç mekan su bazlı duvar boyası



TÜRÜ

Nem ve temizlemeye dayanıklı, kadife mat görünümlü, solventsiz, çevre dostu iç mekan duvar boyası.

UYGUNLUK

İç mekan için sıva, beton, tuğla, alçıpan, fibro beton panel, mdf ve suntalam yüzeyler için uygundur. Ahşap kapı, doğramalar ve mobilya için uygun değildir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANI

Tüm iç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için uygundur. Özellikle çocuk odası, mutfak, salon ve koidor gibi alanlarda rahatlıkla uygulanabilir.

TEKNİK DATA

Renk Kartelası	Tikkurila İç mekan kartelası, Deco Grey, Symphony, TVT, RAL, NCS
Parlaklık	Mat. 5/RT sınıfı
Yapı Emisyon Sınıfı	M1
Baz	A ve C
Kaplama gücü	Teorik kaplama alanı: 8-12 m ² / l. Önerilen kuru film kalınlığı: 32-47um. Pratik kaplama, uygulama yöntemine, koşullarına ve uygulama yapılacak yüzeyin şekline ve pürüzlülüğüne bağlıdır.
Teneke boyutu	A BAZ: 0.225l, 0.9l, 2.7l, 7.2l, 9l, 18l C BAZ: 0.225l, 0.9l, 2.7l, 7.2l, 9l
İnceltici	Su
Uygulama Metodu	Rulo, fırça veya sprey. Havasız püskürtme - nozul 0,015" - 0,021" - Hacimce % 0-10 inceltme.
Kuruma süresi (23°C ve %50 nemli ortamda)	Dokunma kuruluğu 30dk sonra oluşur. Yeni kat için 1-2 saat beklenmesi gerekir. Birkaç gün yüzeyi mekanik aşınmalardan koruyunuz.



Isı dayanımı	85°C, ISO 4211-2 and ISO 4211-3
Temizlik dayanım	SFS-EN 13300 class II, ISO 11998
Katı madde oranı	Ortalama %40
Yoğunluk	1.3 kg/ lt, ISO 2811
Ürün Kodu	878 6001/3

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Boyanacak yüzey kuru, ortam sıcaklığı en az +10 ° C ve bağıl nem% 80'in altında olmalıdır.

Hazırlık

Yeni yüzeyler:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Gerekli alanları PRESTO macun ile doldurunuz. Gerekli ise zımpara yapınız ve tozunu temizleyiniz. Gerekli ise VARMA PRIME rile astar uygulaması yapınız.

Önceden boyanmış yüzeyler:

Yüzeyi Maalipesu temizleme detarjanı ile yıkayınız ve su ile durulayınız. Eski boya ve cilayı spatula ile kazıyınız. Tüm yüzeyi zımparalayınız ve tozdan arındırınız. Tüm delik ve yarıkları PRESTO macun ile doldurunuz. Gerekli ise VARMA PRIME rile astar uygulaması yapınız.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmayacak şekilde dikkatlice karıştırınız. Fırça, rulo yada spray ile 2 kat uygulama yapınız.

Uygulama sonrası en az 1 ay boyunca temizlik yapımından kaçınınız.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Su ve sabun ile temizleme yapılabilir.

EU VOC

2004/42/EC-limit değeri

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 30 gr/lt'dir (2010).

HEALTH AND SAFETY LABELLING according to Regulation (EC) No. 1272/2008

Not classified as hazardous for health. Handle with care. Avoid prolonged contact with skin and breathing of spray mist. Safety Data Sheet available on request. Safety data sheet

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.

Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.