



Valtti PRIMER(Pohjuste) Astar



TÜRÜ

Dış cephe ahşap yüzeyler için renksiz yağ bazlı astar.

UYGUNLUK

Tüm dış cephe ahşap yüzeylerde boya yada vernik uygulaması öncesi için uygun astar. Valtti Base UV koruması olmadığından ötürü uygulama sonrası mutlaka renkli vernik uygulanmalıdır.

TEKNİK DATA



Renk Kartelası	Renksiz
Kaplama gücü	8- 10 m2/l İşlenmiş yüzeylerde (tek kat) 4- 5 m2/l Ham yüzeylerde (tek Kat)
Teneke boyutu	0.9lt.- 2.7lt.- 9lt.
İnceltici	Tiner
Uygulama Metodu	Fırça, daldırma.
Ürün Kodu	005 0500 serisi
Kuruma süresi (23°C ve %50 nemli ortamda)	Dokunma kuruluğu 30 dakika sonra oluşur. Yeni kat için 24 saat beklenmesi gerekir.
Katı madde oranı	Ortalama %15
Yoğunluk	0.8 kg/ lt, ISO 2811

UYGULAMA DETAYLARI

Uygulama Koşulları

Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlaticıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +5 °C'nin üzerinde ve bağıl nem yaklaşık %80'in altında olmalıdır. Direk güneş ışığı, soğuk ve yağışlı havalarda uygulama yapmayınız. Katın kurumasını gece ciğinden önce tamamlamasına dikkat ediniz.

Hazırlık

Yalın ahşap yüzeyler:

Kir ve tozu yüzeyden temizleyiniz. Gerekli ise yüzeyi tiner ile siliniz.

Uygulama

Ürünü kullanmadan önce içinde hava kabarcığı oluşmıcağ şekilde dikkatlice karıştırınız. Yüzeyin durumuna göre Valti Base ile 2 kat uygulama yapabilirsiniz. Katlar arasını gerekirse hafifce zımpara yapınız.

ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ

Tiner yada Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) ile temizleme yapılabilir.

EU VOC

2004/42/EC-limit değeri

Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 750 gr/l'tir (2010).

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır. Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında ayrıntılıdır.